

## BERGERBOND M1P

### Описание

1-компонентный клей на основе силано терминированных полимеров, прочный по ISO 17178.

BergerBond M1 рекомендуется к использованию для склеивания паркетной мозаики, ламельного паркета, лампаркета, штучного паркета, настила из массивной древесины (толщина <22 мм, длина <2200 мм, а также больших форматов), двухслойного и трехслойного паркета, деревянных мостовых RE/WE, штучного паркета из массивной древесины (10 мм), а также для большинства экзотических пород древесины. Средство BERGERBOND M1P не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку легкой офисной мебели (стулья и кресла на роликах). При помощи BERGERBOND M1P можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.

### Технические данные

Пропорция смешения:	нет необходимости
Время укладки:	30 - 40 минут
Можно ходить по полу:	после 4-6 часов
Можно дальше работать по полу:	после 24 часов
Высыхание:	окончательное Отверждение достигается через 48 часов.
Время вентиляции:	нету
Пригоден для теплых полов:	да

При условии нормального микроклимата в помещении (+23°C при 50% относительной влажности воздуха).

Отклонение от условий нормального микроклимата влечет за собой изменение указанных параметров!

### Сертификаты / Разрешения



Giscode: RS10  
Emicode: EC1  
AbZ-Nr. Z-155.10-415

### Особые примечания

Не наносить BERGERBOND M1P при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру.

Остатки клея BERGERBOND M1P удаляются без проблем.

### Применение

BERGERBOND M1P может наноситься подходящим шпателем (BERGER TOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15) равномерно на основу. Не наносить более 1 м<sup>2</sup>.

Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается.

Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем.

Повторять швы растяжения несущей конструкции.

### Расход

700 – 1.100 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубцов шпателя, вида паркета и основы.

### Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено.

BERGERBOND M1P можно комбинировать с BERGERBOND PRIMER P, BERGERBOND PRIMER D и BERGERBOND PRIMER E. Мы рекомендуем использовать BERGERBOND PRIMER P и BERGERBOND PRIMER E для ангидритных стяжек.

При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги.

При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки. Убедиться в достаточном высыхании PRIMER.

BERGERBOND M1P может наноситься без грунтовки как на не впитывающую, так и на впитывающую основы (например, на цементную- ангидритную- и самовыравнивающуюся ангидритную стяжки).

### Хранение/ транспортировка

Сохраняется минимум в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза. Дата производства см. маркировку.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и VVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

## BERGERBOND M1P

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы